



Näshults Schaktmaskiner AB, Näshults Säteri, 360 70 Åseda

SS-EN 13043, Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar

Näshults Bergtäkt utfärdandedatum enligt system 2+ 2020-02-11  
Prestandadeklartion 2020-02-11 NÄS 16/32

**2719**  
09  
2719-CPR-339

<b>Kornform</b>	EN 933-3	F15
<b>Sortering</b>		16/32 bergkross
<b>Kornstorlek</b>		
Typisk kornstorleksfördelning	EN 13043	G <sub>C</sub> 90/15
Finmaterialhalt	EN 933-3	f 0,5
<b>Korndensitet</b>	plus/minus 0,10 Mg/m <sup>3</sup>	EN 1097-6
		2,92 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Renhet</b>		
Finmaterialkvalitet		NPD
Innehåll av hårda skal		NPD
<b>Krossytegrad</b>	EN 933-5	C <sub>100/0</sub>
<b>Motstånd mot fragmentering/krossning</b>		
Los Angeles-tal (analys ur 10/14)	EN 1097-2	LA <sub>15</sub>
<b>Motstånd mot polering/ nötning</b>		
Poleringsvärde		NPD
Motstånd mot nötning, AAV		NPD
Motstånd mot nötning, Micro Deval (analys ur 10/14)	EN 1097-1	M <sub>DE</sub> 10
Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn	EN 1097-9	A <sub>N10</sub>
<b>Petrografisk analys</b>	2020-04-28	Se petrog.analysis
<b>Sammansättning / halt</b>		
Klorider		NPD
Syralösligt sulfat		NPD
Total svavelhalt		NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material		NPD
Karbonathalt		NPD
<b>Volymstabilitet</b>		
Krympning vid uttorkning		NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyd masungsslagg		NPD
Karbonathalt		NPD
<b>Vattenabsorption</b>	EN 1097-6	NPD
<b>Farliga ämnen</b>		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD
Frostbeständighet		NPD
Sonnebrand		NPD
Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet	2020-04-28	Se petrog analysis

**Deklarerad kornkurva, Näshult lab 2020-02-11, prn 9024**

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22	31,5	45
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	1,1	4,1	11,7	52	91	100