



**SS-EN 13242, Ballast för väg och anläggning**

2719  
09  
2719-CPR-339

Näshults Bergtäkt utfärdandedatum enligt system 2+ 2019-08-14  
Prestandadeklaration idn 2019-08-14 NÄSH 0/32

<b>Kornform</b>	EN 933-3	NPD
<b>Sortering</b>		0/32
<b>Kornstorlek</b>		
Typisk kornstorleksfördelning		Ga 85
Finmaterialhalt	EN 933-3	f 5
<b>Korndensitet</b>	plus/minus 0,10 Mg/m <sup>3</sup>	EN 1097-6
<b>Renhet</b>		2,91 Mg/m <sup>3</sup>
Finmaterialkvalitet		NPD
Innehåll av hårda skal		NPD
<b>Krossytegrad</b>	EN 933-5	C 90/3
<b>Motstånd mot fragmentering/krossning</b>		
Los Angeles-tal (analys ur 10/14)	EN 1097-2	LA 20
<b>Motstånd mot polering/ nötning</b>		
Poleringsvärde		NPD
Motstånd mot nötning, AAV		NPD
Motstånd mot nötning, Micro Deval (analys ur 10/14)	EN 1097-1	MDE 15
Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn	EN 1097-9	A <sub>N</sub> 10
<b>Petrografisk analys</b>	2017-05-05	Se petrog analys
<b>Radioaktiv strålning</b>		11 µR/h
<b>Sammansättning / halt</b>		
Klorider		NPD
Syralösligt sulfat		NPD
Total svavelhalt		NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och härtnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material		NPD
Karbonathalt		NPD
<b>Volymstabilitet</b>		
Krympning vid uttorkning		NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyd masungsslagg		NPD
Karbonathalt		NPD
<b>Vattenabsorption</b>	EN 1097-6	Wa 24 1
<b>Farliga ämnen</b>		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD
Frostbeständighet		NPD
Sonnebrand		NPD
Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet	2017-05-05	Se petrog. analys

**Deklarerad kornkurva, Näshult lab 2019-08-14, prn 8980**

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22	31,5	45
4,3	6,1	7,5	9,5	12,5	17,4	24,3	29,2	35,5	43,8	58	84	92,3	100